

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和5年3月27日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 長塚 大地						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: 水浸 ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	11			含 水 比 の 測 定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12049.4			湿潤試料重量+容器重量 WW	1399.7g					
モールド重量g	8718.4			乾燥試料重量+容器重量 DW	1138.5g					
湿潤試料重量g	3331			水の重量 Ww	261.2g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	244.1g					
湿潤密度 γ_t g/cm³	1.50			乾土の重量 Ws	894.4g					
乾燥密度 γ_d g/cm³	1.16			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 29.2\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 77.4\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸 水 時 間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨 張 量 mm										
膨 張 比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 γ'_d および含水比 ω' ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	γ'_t g/cm³	γ'_d g/cm³	ω' %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left(\frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	27	85	137	184	228	266	389	520	634	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\omega = \frac{WW - DW}{Ww} \times 100 \quad ss = \frac{TW - W's}{Ww} \times 100$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	389.02 kg/cm²									
C B R	19.16 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名：第二種改良土

試験日：令和5年3月27日


試験者名：長塚 大地

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm ²)	
0.5	3.0	3.5	3.25	27.48	
1.0	10.0	10.0	10.00	84.57	
1.5	16.5	16.0	16.25	137.42	
2.0	22.0	21.5	21.75	183.93	
2.5	27.0	27.0	27.00	228.33	
3.0	31.5	31.5	31.50	266.39	
5.0	46.0	46.0	46.00	389.02	
7.5	61.5	61.5	61.50	520.10	
10.0	75.0	75.0	75.00	634.27	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 16.66

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 19.16



2. 5.0mm貫入強度

3. CBR

389.02

19.16

kg/cm²

%

粒度分布測定

NO.3

試験名：第二種改良土

試験日：令和5年3月27日

試験者名：長塚 大地

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	574.4	574.4	0.0	0.00	100.00
9.5	607.8	543.8	64.0	5.36	94.64
6.7	612.2	479.5	132.7	11.11	83.53
4.75	772.6	529.4	243.2	20.37	63.16
2.36	986.9	491.2	495.7	41.52	21.64
1.180	667.9	465.4	202.5	16.96	4.68
0.425	401.0	351.7	49.3	4.13	0.55
0.075	317.3	310.7	6.6	0.55	0
0.0	348.2	348.2	0.0	0	0
合計	—	—	1194.0	100	100

(注)百分率C÷合計×100%
 累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

