

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和7年8月4日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 長塚 大地						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: <del>水浸</del> ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	11			含 水 比 の 測 定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12637.3			湿潤試料重量+容器重量 WW	1456.6g					
モールド重量g	8718.4			乾燥試料重量+容器重量 DW	1128.5g					
湿潤試料重量g	3918.9			水の重量 Ww	328.1g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	292.5g					
湿潤密度 $\gamma_t$ g/cm³	1.77			乾土の重量 Ws	836g					
乾燥密度 $\gamma_d$ g/cm³	1.27			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 39.25\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 71.82\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸 水 時 間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨 張 量 mm										
膨 張 比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 $\gamma'_d$ および含水比 $\omega'$ ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	$\gamma'_t$ g/cm³	$\gamma'_d$ g/cm³	$\omega'$ %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left( \frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	25	49	72	97	123	148	241	334	410	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \end{array}$ $\omega = \frac{WW - DW}{Ww} \times 100 \quad ss = \frac{DW - TW}{W's} \times 100$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	241.02 kg/cm²									
C B R	11.87 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名：第二種改良土

試験日：令和7年8月4日


試験者名：長塚 大地

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm <sup>2</sup> )	
0.5	3.0	3.0	3.00	25.37	
1.0	5.5	6.0	5.75	48.62	
1.5	8.0	9.0	8.50	71.88	
2.0	11.0	12.0	11.50	97.25	
2.5	14.0	15.0	14.50	122.62	
3.0	17.0	18.0	17.50	147.99	
5.0	28.0	29.0	28.50	241.02	
7.5	39.0	40.0	39.50	334.05	
10.0	48.0	49.0	48.50	410.16	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 8.95

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 11.87



2. 5.0mm貫入強度
3. CBR
- 241.02

11.87

kg/cm<sup>2</sup>

%

粒度分布測定

NO.3

試験名：第二種改良土

試験日：令和7年8月4日

試験者名：長塚 大地

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	574.4	574.4	0.0	0.00	100.00
9.5	618.2	543.8	74.4	9.34	90.66
6.7	562.9	479.5	83.4	10.47	80.19
4.75	632.4	529.4	103.0	12.93	67.26
2.36	769.5	491.2	278.3	34.93	32.33
1.180	658.6	465.4	193.2	24.25	8.08
0.425	412.7	351.7	61.0	7.66	0.43
0.075	308.5	305.1	3.4	0.43	0
0.0	348.2	348.2	0.0	0	0
合計	—	—	796.7	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

