

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)				報告用紙				
調査名: 第二種改良土		試験日時: 令和3年7月5日								
備考:		立会者:								
養生:		試験者: 渡辺 励								
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生		試験条件: <del>水浸</del> ・非水浸								
I. 供試体の採取										
モールド NO.	11		含 水 比 の 測 定							
(湿潤試料+モールド)重量g	12498		湿潤試料重量+容器重量 WW	1831.7g						
モールド重量g	8718.4		乾燥試料重量+容器重量 DW	1459.6g						
湿潤試料重量g	3779.6		水の重量 Ww	372.1g						
モールド体積 V cm³	2208		容器重量 TW	292.8g						
湿潤密度 $\gamma_t$ g/cm³	1.71		乾土の重量 Ws	1166.8g						
乾燥密度 $\gamma_d$ g/cm³	1.29		含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 31.89\%$							
		固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 75.82\%$								
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸 水 時 間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨 張 量 mm										
膨 張 比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 $\gamma'_d$ および含水比 $\omega'$ ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	$\gamma'_t$ g/cm³	$\gamma'_d$ g/cm³	$\omega'$ %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left( \frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	13	36	66	95	125	150	247	366	476	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \end{array}$ $\omega = \frac{WW - DW}{Ww} \times 100 \quad ss = \frac{DW - TW}{W's} \times 100$										
VI. C B R										
標準荷重	2030		kg							
貫入強度	247.36		kg/cm²							
C B R	12.18		%							
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名：第二種改良土

試験日：令和3年7月5日


試験者名：渡辺 励

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm <sup>2</sup> )	
0.5	1.5	1.5	1.50	12.68	
1.0	4.0	4.5	4.25	35.94	
1.5	7.5	8.0	7.75	65.54	
2.0	11.0	11.5	11.25	95.14	
2.5	14.5	15.0	14.75	124.74	
3.0	17.5	18.0	17.75	150.11	
5.0	29.0	29.5	29.25	247.36	
7.5	43.0	43.5	43.25	365.76	
10.0	56.0	56.5	56.25	475.70	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 9.10

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 12.18



2.	5.0mm貫入強度	247.36	kg/cm <sup>2</sup>
3.	CBR	12.18	%

粒度分布測定

NO.3

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和3年7月5日

試験者名： 渡辺 励

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0.0	0.00	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	574.4	574.4	0.0	0.00	100.00
9.5	735.5	543.8	191.7	12.10	87.90
6.7	1331.4	479.5	851.9	53.77	34.13
4.75	773.1	529.4	243.7	15.38	18.75
2.36	750.4	491.2	259.2	16.36	2.39
1.180	495.3	465.4	29.9	1.89	0.50
0.425	357.1	351.7	5.4	0.34	0.16
0.075	313.2	310.7	2.5	0.16	0.00
0.0	348.2	348.2	0.0	0.00	0.00
合計	—	—	1584.3	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

