

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和3年12月2日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 浅場 祐太						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: 水浸 ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	11			含水比の測定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12461.1			湿潤試料重量+容器重量 WW	1514.9g					
モールド重量g	8718.4			乾燥試料重量+容器重量 DW	1212.6g					
湿潤試料重量g	3742.7			水の重量 Ww	302.3g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	454.8g					
湿潤密度 γ_t g/cm³	1.69			乾土の重量 Ws	757.8g					
乾燥密度 γ_d g/cm³	1.21			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 39.89\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 71.48\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸水時間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨張量 mm										
膨張比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 γ'_d および含水比 ω' ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	γ'_t g/cm³	γ'_d g/cm³	ω' %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left(\frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	68	101	148	190	241	279	400	550	685	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \\ \omega = \% & & ss = \% \end{array}$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	399.59 kg/cm²									
C B R	19.68 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和3年12月2日


試験者名： 浅場 祐太

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm ²)	
0.5	8.0	8.0	8.00	67.65	
1.0	12.0	12.0	12.00	101.48	
1.5	17.0	18.0	17.50	147.99	
2.0	22.0	23.0	22.50	190.28	
2.5	28.0	29.0	28.50	241.02	
3.0	33.0	33.0	33.00	279.08	
5.0	47.0	47.5	47.25	399.59	
7.5	65.0	65.0	65.00	549.70	
10.0	81.0	81.0	81.00	685.01	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 17.59

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 19.68



2.	5.0mm貫入強度	399.59	kg/cm ²
3.	CBR	19.68	%

粒度分布測定

NO.3

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和3年12月2日

試験者名： 浅場 祐太

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	732.2	574.4	157.8	11.04	88.96
9.5	649.6	543.8	105.8	7.40	81.56
6.7	597.5	479.5	118.0	8.25	73.31
4.75	686.3	529.4	156.9	10.98	62.33
2.36	930.4	491.2	439.2	30.72	31.61
1.180	848.1	465.4	382.7	26.77	4.84
0.425	418.4	351.7	66.7	4.67	0.17
0.075	313.2	310.7	2.5	0.17	0
0.0	348.2	348.2	0.0	0	0
合計	—	—	1429.6	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

