

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和4年8月20日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 中曽根 克久						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: <del>水浸</del> ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	6			含水比の測定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12201.6			湿潤試料重量+容器重量 WW	2041.4g					
モールド重量g	8573.5			乾燥試料重量+容器重量 DW	1587.8g					
湿潤試料重量g	3628.1			水の重量 Ww	453.6g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	454.5g					
湿潤密度 $\gamma_t$ g/cm³	1.64			乾土の重量 Ws	1133.3g					
乾燥密度 $\gamma_d$ g/cm³	1.17			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 40.02\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 71.42\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸水時間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨張量 mm										
膨張比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 $\gamma'_d$ および含水比 $\omega'$ ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	$\gamma'_t$ g/cm³	$\gamma'_d$ g/cm³	$\omega'$ %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left( \frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	40	74	101	131	148	178	258	343	419	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \\ \omega = \% & & ss = \% \end{array}$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	257.93 kg/cm²									
C B R	12.70 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名：第二種改良土

試験日：令和4年8月20日


試験者名：中曽根 克久

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm <sup>2</sup> )	
0.5	5.0	4.5	4.75	40.17	
1.0	9.0	8.5	8.75	73.99	
1.5	12.0	12.0	12.00	101.48	
2.0	15.5	15.5	15.50	131.08	
2.5	17.5	17.5	17.50	147.99	
3.0	21.0	21.0	21.00	177.59	
5.0	30.5	30.5	30.50	257.93	
7.5	40.5	40.5	40.50	342.50	
10.0	49.5	49.5	49.50	418.62	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 10.80

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 12.70



2.	5.0mm貫入強度	257.93	kg/cm <sup>2</sup>
3.	CBR	12.70	%

粒度分布測定

NO.3

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和4年8月20日

試験者名： 中曽根 克久

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	574.4	574.4	0.0	0.00	100.00
9.5	635.8	543.8	92.0	5.30	94.70
6.7	583.0	479.5	103.5	5.97	88.73
4.75	707.3	529.4	177.9	10.26	78.47
2.36	1381.7	491.2	890.5	51.34	27.14
1.180	860.3	465.4	394.9	22.77	4.37
0.425	421.8	351.7	70.1	4.04	0.33
0.075	316.4	310.7	5.7	0.33	0
0.0	348.2	348.2	0.0	0	0
合計	—	—	1734.6	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

