

試 験 成 績 表

令和 2 年 12 月 19 日

東京都八王子市鍵水570番地
株式会社 クレーベスト
T E L : 042-670-8166

記

試料名： 第二種改良土

試験項目：突き固めによる土の締固め試験

※試験結果は別紙のとおり。

JIS A 1210 JGS 0711		突固めによる土の締固め試験（測定）						
試料名：		第二種改良土		試験日時：		令和2年12月19日		
備考：				試験者：		浅場 祐太		
供試体の採取法、及び準備状態：				プラント採取 7日間養生				
試験方法		B - c		土質名称				
資料の準備方法		乾燥法 湿潤法		ランマー質量 kg	2.5	モ ー ル ド	内径 cm	15
資料の使用方法		繰り返し法 非繰り返し法		落下の高さ cm	30		高さ ¹⁾ cm	12.5
含 水 比	資料分取後 w_0 %	—		突固め回数 回/層	55		容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後 w_1 %	—		突固め層数 層	3		質量 $m_1^{2)}$ g	8706
測定 No.		1		2		3		
(資料+モールド) 質量 $m_2^{2)}$ g		11718.6		11973.6		12187.3		
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		1.364		1.48		1.576		
平均含水比 w %		22.4		27		30.9		
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		1.115		1.166		1.204		
含 水 比	試料と容器の質量 m_a g	1794.3		1988.7		1810.9		
	炉乾燥資料及び容器の質量 m_b g	1519.3		1662.9		1452.1		
	容器の質量 m_c g	290.6		454.4		289.9		
	含水比 w %	22.4		27		30.9		
測定 No.		4		5		6		
(資料+モールド) 質量 $m_2^{2)}$ g		12191.8		12151.5				
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		1.578		1.56				
平均含水比 w %		34.1		37.2				
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		1.177		1.138				
含 水 比	試料と容器の質量 m_a g	1832.2		2027.9				
	炉乾燥資料及び容器の質量 m_b g	1441.4		1601.5				
	容器の質量 m_c g	293.1		455.2				
	含水比 w %	34.1		37.2				
特記事項				1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。 2) モールドの質量は底板を含む。 $\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w/100}$				

JIS A 1210 JGS 0711		突固めによる土の締固め試験（測定）							
試料名：		第二種改良土			試験日時：		令和2年12月19日		
備考：					試験者：		浅場 祐太		
供試体の採取法、及び準備状態：					プラント採取 7日間養生				
試験方法		B - c		土質名称					
資料の準備方法		乾燥法 湿潤法		ランマー質量 kg		2.5	モ ー ル ド	内径 cm	15
資料の使用方法		繰り返し法 非繰り返し法		落下の高さ cm		30		高さ ¹⁾ cm	12.5
含水比	資料分取後w ₀ %	—		突固め回数 回/層		55		容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後w ₁ %	—		突固め層数 層		3	質量 m ₁ ²⁾ g	8706	
測定 No.		1	2	3	4	5	6		
平均含水比 w %		22.4	27	30.9	34.1	37.2			
乾燥密度 p _d g/cm ³		1.115	1.166	1.204	1.177	1.138			
最大乾燥密度p _{dmax} g/cm ³ ： 1.204					最適含水比w _{opt} %： 31				
特記事項									
1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。 ゼロ空気間隙曲線の計算式 $p_{dsat} = \frac{p_w}{p_w/p_s + w/100}$									